APP INDUSTRIAL PAPERBOARD BUSINESS UNIT

GUANGXI JINGUI PULP&PAPER CO.,LTD

ALLYKING CREAM

Technical Information	Unit	Margin	Specification							Standards
Basis Weight	g/m²	±3%	215	235	250	270	295	325	350	ISO536
Caliper	pt	±3%	13.8	15.1	16.5	18.1	20.0	22.0	24.0	
Thickness	μm	±3%	350	385	420	460	510	560	610	ISO 534
Stiffness (15°)CD	mN•m	±15%	4.6	6.8	8.1	10.0	13.0	16.0	20.0	ISO 2493
Stiffness (15°)MD	mN•m	±15%	9.4	13.5	16.5	20.2	26.3	32.5	36.0	
Moisture	%	±1.0	7.0							ISO287
Roughness-top	μm	±0.3	1.4							ISO 8791-4
Brightness D65/10 -top	%	±2.0	82.0							ISO 2470-1
Gloss-top	%	±5	40							TAPPI480
IGT-top	m/s	≥	1.20							ISO 8254-1
Cobb 60s-top	g/m²	±5	40							ISO 535
Cobb 180s-top	g/m²	±5	60							ISO 535
Scott Plybonding	J/m²	≥	130							TAPPI 569
Fluorescent matter	cm²	≤	5							GB 11680-1989
Squareness	mm	≤	2.0							GB/T 451.1
Size Deviation	mm	≤	2.0							

Test climate 23℃/50%RH (according to ISO 187)