ICON
Glam

ICON Glam fluffy

Variante	ICON Glam fluffy white	ICON Glam fluffy black
Grammatur / Weight (g/m²) ISO 536	**300**	**300**
Dicke / Thickness (µm) ISO 534	545	600
Zugsteifigkeit / Tensile Stiffness (mN MD/CD) ISO 2493	100/50	110/60

Ziel-Produktionswerte Stand Januar 2024.
Änderungen vorbehalten.

FSC
www.fsc.org
MIX
Paper from responsible sources
FSC® C008984

ICON Papers
created by IGEPA

ICON
Glam

ICON Glam fluffy – Verarbeitungshinweise

Softy ist bei 40–60 % Luftfeuchtigkeit und 21–23 °C stabil. Extreme Klimaschwankungen vermeiden. Papier möglichst lange in der Originalverpackung lagern. Oxidativ trocknende Farben verwenden.

Lagerung & Klima
ICON Glam Fluffy wird empfohlen bei einer relativen Luftfeuchtigkeit von 40–60 % sowie einer Umgebungstemperatur von 21–23 °C zu lagern. Extreme Klimaschwankungen sollten unbedingt vermieden werden.
Das Material sollte möglichst lange in der Originalverpackung gelagert werden, um Feuchtigkeitsaufnahme und Veränderungen der Oberfläche zu vermeiden.

Druckhinweise
- Offsetdruck mit oxidativ trocknenden Farben wird nicht empfohlen
- UV-Offsetdruck kann je nach Motiv funktionieren
- Entsprechende UV-Inkjet-Druckverfahren erzielen gute Ergebnisse.
- Siebdruck funktioniert ebenfalls gut.
- Das Material darf nicht über 120 °C erhitzt werden.

Weiterverarbeitung
ICON Glam Fluffy lässt sich grundsätzlich gut weiterverarbeiten. Aufgrund der Materialbeschaffenheit wird jedoch ein sorgfältiges Handling empfohlen:

Schneiden & Stanzen
- Kleine Stapel verwenden
- Scharfe Stanzwerkzeuge, bevorzugt im Flachbettverfahren, einsetzen
- Der Einsatz in Verbindung mit Schneideplottern ist möglich

Kleben
- PU-Kleber
- Vinylkleber
- Hotmelt

Rillen & Falzen
- Sehr gut geeignet
- Für saubere Ergebnisse korrekte Einstellung beachten
- Eventuell eine Handverarbeitung einplanen

Heißfolienprägung
- Geeignete Folie wählen
- Bei der schwarzenVariante: indirekte Hitze verwenden
- Temperatur < 120 °C

Blindprägung
- Möglich
- Vorherige Tests empfohlen

Wichtiger Hinweis
ICON Glam Fluffy darf keiner Hitze über 120 °C ausgesetzt werden.
Für alle Verarbeitungsschritte wird grundsätzlich ein Vortest empfohlen, um optimale Ergebnisse für das jeweilige Motiv sicherzustellen.

FSC
www.fsc.org
MIX
Paper from responsible sources
FSC® C008984